

חומר איטום משחתי אוטם סדקים



שקוף

PRO

מאפיינים

- אוטם בעוצמה
- מגשר על סדקים
- נתפס למגוון תשתיות
- לא מכיל חומרים מסוכנים

תהיה כמחצית מהתצרוכת של השכבה הראשונה. במידה ומטרת היישום הנה איטום של סדקים - יש ליישם לפחות בשתי שכבות. התצרוכת עלולה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, דרגת ספיגותה, שיטת היישום, תנאי הסביבה וכיוצ"ב. לקבלת אומדן מדויק מומלץ לבצע אזור ניסיון טרם תחילת הביצוע.

דילול: אין לדלל. החומר מוכן לשימוש.

הכנת התשתית והגבלות ליישום:

- על התשתית להיות נקייה לחלוטין מכל לכלוך, אבק, שמנים, גריז, חלקיקים רופפים, דבקים ומזהמים.
- על התשתית להיות יבשה טרם תחילת העבודה. אין ליישם על תשתית רטובה ו/או שמתחתיה קיימת לחות כלואה אשר עלולה לגרום ליצירת עננות ותופעה של 'כתמי טלויזיה'.
- אין ליישם במידה וצפוי גשם ב-42 שעות שלאחר היישום.
- יעילות ותכונות המוצר תלויים בסוג התשתית, ברמת נקבוביותו וספיגתו.
- טיפול שאינו בצמוד להנחיות עלול להשפיע על יעילות ותכונות המוצר.
- *ביישום על מתכות יש לבדוק את כושר הדבקות החומר לתשתית

הסבר על המוצר: ציפוי עמיד במיוחד מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות, אוטם ומגשר של סדקים. עמיד ב-UV, חומצות וכימיקלים. מגן מפני חדירת נוזלים, שמנים, מכתמים שונים וקורוזיה. ליישום בתנאי פנים וחץ. ידידותי למשתמש ולסביבה ואינו מכיל חומרים מסוכנים. אידיאלי לאיטום סדקים קלים, איטום בין אלמנטים, איטום קירות, איטום ממשקים. החומר מאפשר דיפוזיה של לחות (נושם). המוצר אינו מהווה סילר איטום לאריחי ריצוף.

הרכב המוצר: אמולסיה אקרילית פולימרית ותוספים שונים.

ניתן ליישום על: אבן, שיש, בטון, קרמיקה, פורצלן, זכוכית, פלסטיק, אלומיניום צבוע, מתכות* ועוד.

תנאים ליישום:

- טמפרטורת התשתית והסביבה: בין 5°C - 30°C
- לחות יחסית באוויר: מקסימום 80%
- נקודת הטל: 3°C מעל נקודת הטל על מנת להפחית סיכון לעיבוי ופריחה.

תצרוכת: 0.6-1.2K למ"ר בשכבה ראשונה. מומלץ ליישם ב: 2-3 שכבות, תלוי ברמת ספיגות התשתית. התצרוכת של השכבה השנייה



החומר עם העור, העיניים ומנשימת אדי החומר. חובה לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ונשמה. בכל פגיעה יש לפנות לעזרה רפואית. במגע החומר עם העיניים יש להסיר עדשות מגע ולשטוף את העיניים במשך כ- 15 דקות במים. במגע עם העור יש להסיר בגדים הספוגים בחומר ולשטוף במים. במקרה של בליעת החומר יש להשקות את הנפגע ב: 1-2 כוסות מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי. אין לגרום להקאה, אין להשקות נפגע חסר הכרה. במקרה של נשימת אדי החומר יש להתפנות למקום מאוורר. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן להוריד באתר החברה ו/או בפניה טלפונית.

הגבלת אחריות: חובה לקרוא את הגבלת האחריות כפי שמופיעה בדף המוצר.

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת NTSI ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים בחברה לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא.

הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של חברת NTSI. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

בדיקה מקדימה: חובה לבצע בדיקה מקדימה בפינה נסתרת במטרה לבחון את התאמת החומר לתשתית ויעילותו, רמת התצרוכת, שיטת היישום הנכונה ושביעות הרצון מהתוצאה. רק לאחר הבדיקה המקדימה ניתן להמשיך הלאה על המשטח כולו.

יישום:

- יש לערבב היטב את החומר במיכל.
- יש למרוח את החומר באמצעות רולר או מברשת ישירות על גבי התשתית
- ב: 1-3 שכבות.
- יש למרוח שכבה נוספת בהינתן שהשכבה שקדמה לה, יבשה למגע, לרוב לאחר 4-6 שעות.
- באיטום סדקים יש להחדיר את החומר אל תוך הסדק עד למילוי הסדק.
- זמן ייבוש מלא: 8-14 שעות. במילוי סדקים משך זמן הייבוש יכול להתארך.

ניקוי כלים: יש לשטוף את הכלים באמצעות מים.

אחסון/חיי מדף: 18 חודשים מיום הייצור כאשר החומר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 5°C - 30°C באריזתו המקורית כאשר היא סגורה ואטומה. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה. יש לסגור היטב אריזות שנפתחו.

אזהרת בטיחות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע

